



PARÁMETROS RECOMENDADOS

Tipos de Telas



100% Algodón, mezclas o tejidos sintéticos

Mallas



Número: 30T-60T/in (12T-24T/cm)
Tensión: 18-35n/cm3

Rasero



Dureza: 60-90-60
Perfil: rectangular, cuadrado
Pase: x2 pase, velocidad media
Ángulo: 15-20%

Matriz



Emulsión resistente al agua
Fuera de contacto: 1/16" (2mm)
Emulsión sobre malla: 15-20%

Presecado & Curado



Flash: No recomendado
Curado: 120 s. a 330°F (165°C)

Carga Máx. de Pigmento



Máximo 6%

Aquarius™ Aditivos



Aquarius™ Softener 1-5%
Aquarius™ Thickener 0.1-1%
Aquarius™ Retarder Gel 1-5%

Almacenamiento



Almacenar en contenedores sellados 6 meses desde la fabricación >40°F (5°C) <77°F (25°C)

Limpieza



Agua y detergente suave

Seguridad



Visite: www.avient.com/resources/safety-data-sheets o contacte a su representante de ventas

Zodiac™ Aquarius™ Particle Plus Base es una base al agua cristalina creada para mezclar glitter y otras partículas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Base transparente para realzar las partículas de glitter
- Excelente durabilidad de lavado
- Se puede pigmentar con pigmentos Aquarius hasta un 6%

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Mezcle hasta con un 20% de glitter o partículas. La selección de la malla depende del tamaño de las partículas
- Imprima con 1/16" o 2 mm fuera de contacto
- Imprima a dos pases para asegurarse que la malla esté limpia y tiene un buen depósito de tinta
- Imprima en la última posición o presequo (flash) luego de cada impresión si se utilizan varias pantallas
- Limpie el área de la matriz cuando pare para evitar obstrucciones en la pantalla
- Las impresiones deben curarse a 330°F (165°C) durante 120 segundos. Verifique la temperatura de curado en la superficie de la tinta
- Realice todas sus pruebas antes de iniciar una producción en serie

CONTENIDO QUÍMICO

- Tinta base al agua, libre de PVC, libre de ftalatos.
- Visite <https://www.avient.com/products/screen-printing-inks/zodiac-aquarius> para mayor información

RECOMENDACIONES

- La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.



AVIENT
SPECIALTY
INKS

V4.55 (Modified: 01/20/2025)